

国土交通省告示による倍率（木造軸組構法の耐力壁の壁倍率）

倍率	材料		接合方法	
	種類	厚さまたは断面 (mm)	釘の種類	間隔 (mm)
3.7	構造用合板、化粧ばり構造用合板（大壁）	9以上	CN50	外周部@75以下、その他@150以下
	構造用合板、化粧ばり構造用合板（大壁床勝ち）			
3.3	構造用合板、化粧ばり構造用合板（受材真壁）	9以上	CN50	外周部@75以下、その他@150以下
	構造用合板、化粧ばり構造用合板（受材真壁床勝ち）			
2.5	構造用合板、化粧ばり構造用合板（大壁）	7.5以上	N50	@150以下
	構造用合板、化粧ばり構造用合板（大壁床勝ち）			
	構造用合板、化粧ばり構造用合板（受材真壁）			
	構造用合板、化粧ばり構造用合板（受材真壁床勝ち）			
1.5	構造用合板、化粧ばり構造用合板（貫真壁）	7.5以上	N50	@150以下

※青色部分は、平成30年の国土交通省告示により、釘の種類や間隔を変えた高倍率耐力壁の仕様として追加されたものです。

国土交通省告示による倍率（枠組壁工法の耐力壁の壁倍率）

倍率	材料		接合方法	
	種類	厚さ (mm)	釘の種類	間隔 (mm)
4.8	構造用合板、化粧ばり構造用合板	12以上	CN65, CNZ65	外周部@50以下、その他@200以下
4.5	構造用合板、化粧ばり構造用合板	12以上	CN65, CNZ65	外周部@75以下、その他@200以下
3.7	構造用合板、化粧ばり構造用合板	9以上	CN50, CNZ50	外周部@50以下、その他@200以下
3.6	構造用合板、化粧ばり構造用合板	12以上	CN65, CNZ65	外周部@100以下、その他@200以下
3.5	構造用合板1級	9以上	CN50, CNZ50, BN50	外周部@100以下、その他@200以下
3.0	構造用合板1級	7.5以上 9未満	CN50, CNZ50, BN50	外周部@100以下、その他@200以下
	構造用合板2級、化粧ばり構造用合板	9以上		
2.5	構造用合板2級、化粧ばり構造用合板	7.5以上 9未満	CN50, CNZ50, BN50	外周部@100以下、その他@200以下

※青色部分は、平成30年の国土交通省告示により、釘の種類や間隔を変えた高倍率耐力壁の仕様として追加されたものです。